



ACIDI GRASSI IDROGENATI

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORMA FISICA	N° IODIO g I ₂ /100 g	TITOLO	N° ACIDITA' Mg KOH/g	N° DI SAPONIFICAZIONE Mg KOH/g	COLORE Lovibond 5"1/4	INSAPONIFICABILE	STABILITA' TERMICA Lovibond 5"1/4
Stearina P/0	Acido Stearico Origine animale	Liquido – Scaglie- Microperle	Max 0,5	58-62°C	201-205	202-206	Max. 0,2R 1,0Y	Max 0,1%	Max. 1,0R 10,0Y 2h @ 205°C
Stearina P/1	Acido Stearico Origine animale	Liquido – Scaglie- Microperle	Max 1	58-62°C	201-205	202-206	Max. 0,2R 2,0Y	Max 0,2%	
Stearina P/2	Acido Stearico Origine animale	Scaglie- microperle	Max 2	58-62°C	201-205	202-206	Max. 0,2R 2,0Y	Max 0,2%	
Stearina PG/1	Acido Stearico Origine animale	Scaglie	Max 3	57-62°C	200-210	201-212	Max. 2,0R 20,0Y	Max 0,5%	
Stearina PG/2	Acido Stearico Origine animale	Liquido – Scaglie	Max 7	61-65°C	190-202	192-204	Giallo	Max 1,5 %	
Stearina V/0-40	Acido Stearico Origine vegetale	Liquido – Scaglie- Microperle	Max 0,5	53-55°C	205-211	206-212	Max. 0,2R 1,0Y	Max 0,2%	Max. 1,0R 10,0Y 2h @ 205°C
Stearina V/0-60	Acido Stearico Origine vegetale	Liquido – Scaglie- Microperle	Max 0,5	57-60°C	201-206	202-207	Max. 0,2R 1,0Y	Max 0,2%	Max. 1,0R 10,0Y 2h @ 205°C
Stearina V/1-40	Acido Stearico Origine vegetale	Liquido	Max 1,0	53-55°C	205-211	206-212	Max. 0,2R 2,0Y	Max 0,2%	
Stearina V/1-60	Acido Stearico Origine vegetale	Liquido	Max 1,0	57-60°C	201-206	202-207	Max. 0,2R 2,0Y	Max 0,2%	
Stearina EPH	Acido Stearico	Scaglie- Microperle	Specifica in accordo con la Ph Eur 8th Ed 2014, monograph 07/2010: 1474						

E' possibile definire specifiche particolare sulla base delle esigenze del cliente. Non esitate a contattarci.